

B-01

BRICO[®]

ESCAYOLA PLÁSTICA

Indicado para manualidades, moldeo de figuras, repación de yesos decorativos y falsos techos, fijación de molduras de escayola y relleno de agujeros.



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Apta para trabajos manuales
- Secado rápido
- Retapado de huecos y grietas no estructurales
- Encolado de molduras de escayola
- Retapado de unión entre placas
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 44 cajas
de 12 x 1 Kg



Agua de amasado
0,80 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento de 1kg de material
0,6 m²



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa
Ilimitado



Adherencia
> 0,6 MPa sobre hormigón y pintura



Clasificación al fuego
A1 - No Combustible



Vida útil
30-40 min



Secado en 2 mm de espesor
Al tacto: 2 H aprox.
Total: 24 H aprox.



Granulometría
200 micras