

B-02

BRICO[®]

YESO

Indicado para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.



INTERIOR


 CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
 UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo y piedra.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc.
- Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original


 Palet de 35 cajas
 de 4 x 5 Kg

 Palet de 44 cajas
 de 12 x 1 Kg

 Agua de amasado
 0,80 litros de agua por kg de enlucido

 Rendimiento de 1kg de material
 0,6 m²


7.0 - 8.0


 Espesor máximo por capa
 Ilimitado

 Adherencia
 > 0,3 MPa sobre hormigón y pintura

 Clasificación al fuego
 A1 - No Combustible

 Vida útil
 25-35 min

 Secado en 2 mm de espesor
 Sobre yeso: 2 H aprox.

 Granulometría
 400 micras